

GOOD2PRO 2:1 2К БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS

- Короткое время высыхания
- Высокая твердость покрытия
- Легко наносится
- Повышенный уровень глянца
- Хорошо растекается

	Объемное соотношение смешивания:	GOOD2PRO 2:1 2К БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS GOOD2PRO 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА	2 части 1 часть
	Весовое соотношение смешивания:	GOOD2PRO 2:1 2К БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS GOOD2PRO 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА	100 г 51 г
	Жизнеспособность смеси при 20 °C:		3,5 часа
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф 4мм/ 20 °C		15-17 с
	Нанесение: Количество слоёв: Толщина плёнки:		1,2-1,3 мм 2-2,5 бар 2 50-60 мкм
	Выпаривание:		5-8 мин/20 °C между слоями 10-15 мин/20 °C перед сушкой в ОСК
	Время сушки при 20 °C: Время сушки при 60 °C:		16 ч 25-30 мин (температура на поверхности детали)
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение): Расстояние до детали:		8-13 мин 70-80 см
	Срок хранения:		3 года



2004/42/II B(e) (840) 550

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 550 г/л.

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.